ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Прогресс»
Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ А. М. Чернова

«03»____Сентября____ 2025г.

П Р О Т О К О Л И С П Ы Т А Н И Й
(исследований)
№78274-ПРГ/25 от 03.09.2025

1	Объект	Щебеночно-песчаная смесь, марки С2 (0-20 мм)
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «КАМЕНСКИЙ КАРЬЕР», Адрес: Россия, 413705, Саратовская обл., м.р-н Пугачевский, с.п. Заволжское, п. Заволжский, тер. Каменский карьер, ИНН: 6445004113, ОГРН: 1056404502395
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «КАМЕНСКИЙ КАРЬЕР», Адрес: Россия, 413705, Саратовская обл., м.р-н Пугачевский, с.п. Заволжское, п. Заволжский, тер. Каменский карьер, ИНН: 6445004113, ОГРН: 1056404502395
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 78274 от 23 Июля 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	24 Июля 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	04 Августа 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	07 Августа 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 25607-2009 "Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия".
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Полный остаток, % по массе, на ситах с размерами отверстий, мм: - 120 - 80 - 40 - 20 - 10 - 5 - 2,5 - 0,63 - 0,16 - 0,05	 0 0 0 0-10 10-35 25-50 35-65 55-80 65-90 75-92	 0 0 0 7 28 45 42 68 83 90	ГОСТ 25607-2009
2	Марка до дробимости	600	600	ГОСТ 25607-2009
3	Марка по морозостойкости	F300	F300	ГОСТ 25607-2009
4	Марка по истираемости	И2 св. 25 до 35 включ.	И2 28	ГОСТ 25607-2009
5	Марка по пластичности Число пластичности	Пл1 до 1 включ.	Пл1 1	ГОСТ 25607-2009
6	Марка по водостойкости Потеря массы при испытании, %	В1 до 1 включ.	В1 1	ГОСТ 25607-2009
7	Содержание пылевидных и глинистых частиц, не более, %	2	1,8	ГОСТ 25607-2009
8	Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц, не более, % по массе:	10	5,17	ГОСТ 25607-2009
9	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, не более, %	35	21	ГОСТ 25607-2009
10	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов $А_{эфф}$, Бк/кг	Св. 370 до 740 (класс 2)	470 (класс 2)	ГОСТ 25607-2009
11	Коэффициента фильтрации, не менее, м/сут	1	1,7	ГОСТ 25607-2009
12	Водопоглощение, не более, %	2	0,9	ГОСТ 25607-2009
13	Степень пучинистости, не более	0,04	0,03	ГОСТ 25607-2009

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Щебеночно-песчаная смесь, марки С2 (0-20 мм), **выпускаемая** Обществом с ограниченной ответственностью «КАМЕНСКИЙ КАРЬЕР», Адрес: Россия, 413705, Саратовская обл., м.р-н Пугачевский, с.п. Заволжское, п. Заволжский, тер. Каменский карьер, ИНН:

6445004113, ОГРН: 1056404502395, **соответствует:** ГОСТ 25607-2009 "Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия".

Исполнитель Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».
Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.